



efficiency poplar

**100% contrachapado ligero
de chopo sostenible**

Versatilidad que desafía el ingenio



- **CARAS MUY BLANCAS, IDEAL PARA RECHAPAR, PINTAR Y BARNIZAR**
- **LIGEREZA, ESTABILIDAD, FACILIDAD DE MECANIZADO Y ACABADO PERFECTO**
- **PROVENIENTE DE PLANTACIONES SOSTENIBLES DE RÁPIDO CRECIMIENTO**

garnica

Challenge the ordinary

efficiency poplar



**100% contrachapado ligero
de chopo sostenible**

Versatilidad que desafía el ingenio

Acabados bajo demanda:



Descripción:

Tablero ligero compuesto en su totalidad por chopo europeo de plantación sostenible. Su color claro lo hace ideal para ser pintado o recubierto.

Máxima sostenibilidad gracias a su núcleo de chopo proveniente de plantaciones de rápido crecimiento. Esta madera aporta ligereza, estabilidad, calidad superficial y facilidad de mecanizado; cualidades excepcionales que se traducen en una gama tremendamente versátil.

Encolado: Clase I (interior) según la norma EN 636

Emisión: Clase E1 según la norma EN 13986. CARB Phase 2 Low Formaldehyde Emission (bajo demanda)

Calidad de caras: B/BB/C

Aplicaciones/Usos:

Infinidad de aplicaciones gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y amplia variedad de formatos disponibles a un coste muy ajustado.

Formatos



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----------|----|-----------|----|-----------|----|----|----|----|----|
| Dimensiones mm | 2500x1220 | | 2520x1850 | | 3100x1530 | | 3100x1850 | | | | | |
| Espesores mm | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 |
| Nº chapas | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7/9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |

Los formatos pueden variar sin notificación previa. Contacte por favor con su responsable de ventas local para comprobar la disponibilidad de su zona.

Características técnicas

| | Valores | Norma |
|--|-------------|--------|
| Densidad (Kg/m ³) | 420-480 | EN 323 |
| Módulo de elasticidad (N/mm ²) | 3.500-4.800 | EN 310 |
| Resistencia al arranque de tornillo (kgf) | 135 | EN 320 |
| Humedad (%) | 6-14 | EN 322 |

Los datos mostrados en esta ficha técnica son puramente indicativos sin valor contractual. Las características técnicas pueden variarse sin notificación previa en función de nuevos desarrollos y avances tecnológicos. Es responsabilidad del adquiriente determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor, y de acuerdo con la normativa vigente.



Certificados bajo demanda:



CARB Phase 2 / TSCA Title VI

CE 2+

The mark of responsible forestry
Esto logo únicamente hace referencia a productos FSC MIX CREDIT

garnica

Challenge the ordinary

Parque de San Miguel, 10 - bajo
26007 Logroño, La Rioja
España
Tel.: +34 941 51 23 55
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one
www.garnica.one